SELEMIX®
YOUR PARTNER IN PERFORMANCE

572

TECHNISCHES MERKBLATT

AUSGABE
06 | 2022

1K PRIMER
2.708.080X
2.708.0800 GRAU
2.708.0801 ROT

VOC konform

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der 2.708.080X Selemix 1K Primer ist eine synthetische schnelle Korrosionsschutzgrundierung mit guter Haftung auf blankem Stahl. Er kann für Land- und Baumaschinen, sowie für Bereiche im Stahlbau und sonstige Eisenkonstruktionen eingesetzt werden.

PRODUKTE

2.708.0800	*Selemix* 1K Primer Grau
2.708.0801	*Selemix* 1K Primer Rot

Verdünner:

1-610	Synthetic Verdünner
1-215	Nitro Verdünner
1-205	Aromatic Free Verdünner

UNTERGRUND UND VORBEHANDLUNG




SUBSTRATE	SCHLEIFEN
Roher/Blanker Stahl	P 80 - P 120 - P 240 Trocken
Vor dem lackieren alle Untergründe gründlich entfetten	

MISCHUNGSVERHÄLTNIS




FEATURES	AIRLESS / AIRMIX	KONVENTIONELL
Nach Gewicht Grundierung 2.708.080X Verdünner 1-610*	unverdünnt	1000 g 0–50 g
*auch mit Nitro Verdünnung 1-215 mischbar		
Viskosität	35–40 Sek. DIN 4 bei 20 °C	20–25 Sek. DIN 4 bei 20 °C
Verarbeitungszeit 20 °C	Unbegrenzt	

VERARBEITUNGSHINWEISE – APPLIKATION




FEATURES	AIRLESS	KONVENTIONELL
Spritzdüse	9–11	1,4–1,7 mm
Spritzdruck	120–140 bar	3–4 bar
Anzahl der Spritzgänge	2	
Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen	5–7 Minuten 20 °C	

VERARBEITUNGSHINWEISE – TROCKNUNG




Lufttrocknung 20 °C	Staubfrei Grifffest Trocken	10–15 Minuten 30–60 Minuten 24 Std. bei 50–60 µm
Überlackierbar mit SELEMIX 1K und 2K Decklacken außer EP Decklack	nach mind. 1 Std. bis 30 Tage bei 20 °C ohne Zwischenschliff möglich	

PRODUKTLISTE

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
2.708.0800/E25K	3-0800	1K Primer Grau (hellgrau)	25	kg
2.708.0801/E25K	3-0801	1K Primer Rot	25	kg
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Verdünner	5	l
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Verdünner	1	l
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Verdünner	5	l
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic Free Verdünner	25	l

TECHNISCHE DATEN

Theoretische Ergiebigkeit	5,2–6,0 m²/kg spritzfertige Mischung; Trockenschichtdicke 50 µm

SICHERHEITSHINWEIS

Diese Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.
Die Angaben in diesem technischen Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen als anwendungstechnische Unterstützung des Anwenders. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich und PPG wird keinerlei Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Sie entbindet den Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Aus den Angaben in diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenblätter jederzeit dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für alle Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt.
Trocknungszeiten sind Durchschnittszeiten bei 20 °C. Schichtstärke, Feuchtigkeit und Arbeitstemperaturen können die Trocknungszeiten beeinflussen.

Bitte entnehmen Sie den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern und den Produktetiketten die umfassenden Ratschläge zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Diese sind auch verfügbar unter: http://de.selemix.com/de/sicherheitsdatenblaetter/

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

PPG Deutschland Sales & Services GmbH

Düsseldorfer Straße 80
40721 Hilden

Tel. +49 2103 791-1
Fax +49 2103 791-601
E-Mail: PPGAutoRefinishGermany@ppg.com

www.selemix.com/de

The *PPG Logo* is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. *Selemix* is a registered trademark of PPG Industries Europe, SARL. ©2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.