maio de 2025

SELEMIX ® MATES TABLE - À base de água

Os seguintes produtos Selemix podem ser combinados para obter acabamentos semi-mate e semi-brilhante:

8-110 + 8-111	Acabamentos diretos 2K (brilhante e mate)
8-110 + 8-111	Acabamentos acrílicos 2K (brilhante e mate)

Misturas 8-110 + 8-111 Acabamentos diretos 2K

Produto	Mate	Semi-mate	Acetinado	Semi-brilho	Brilho
Resina de Acabamento Directo Mate 8-111	60	50	45	36	-
Resina de Acabamento Direto Brilhante 8-110	-	10	15	24	60
Corantes Selemix WBXX	40	40	40	40	40
Brilho (60º)	**10-20%**	**30-40%**	**40-50%**	**60-70%**	**>90%**
TDS n.º:	**614**	**614**	**614**	**614**	**614**

Misturas 8-110 + 8-111 Acabamentos acrílicos 2K

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Resina de Acabamento Directo Mate 8-111	50	40	30	-
Resina de Acabamento Direto Brilhante 8-110	-	10	20	50
Corantes Selemix WBXX	50	50	50	50
Brilho (60º)	**15-20%**	**35-45%**	**65-75%**	**>90%**
TDS n.º:	**619**	**619**	**619**	**619**

Nota:

Todos os níveis de brilho/fosco são medidos a 60º e referem-se a espessuras de película seca de 40-50 microns na camada superior e 60-70 microns para as camadas superiores diretas 8-110 / 8-111 2K.

Os níveis de brilho são aproximados e podem variar consoante a cor, a aplicação e as condições de secagem.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha servem apenas de orientação. Qualquer pessoa que utilize o produto sem primeiro fazer mais perguntas sobre a estabilidade do produto para o fim a que se destina fá-lo-á por sua conta e risco e não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou ferimentos pessoais resultantes da nossa negligência) resultante dessa utilização. As informações contidas nesta ficha estão sujeitas a alterações periódicas à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo do produto. Os tempos de secagem indicados são tempos médios a 20 ° C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da loja podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTAR
PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
Rua Rosselló 5
08191 Rubí-Barcelona
Tel: 93 565 0798

O logótipo *PPG* e *SELEMIX* são marcas comerciais registadas e o logótipo *Hexagon é uma marca comercial da* PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Todos os direitos reservados.