Ficha Técnica

Atualização:
Maio 2025

SELEMIX ® 1K ACABAMENTO CELULOSO MATE 7-350

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O *Selemix* 7-350 é um acabamento nitrocelulloso Mate 1K para cores sólidas e para acabamentos metálicos monocamada. Seca muito rapidamente e proporciona um acabamento mate. Pode ser misturado com o acabamento brilhante 7-360 1K para níveis intermédios de brilho. É adequado para pintura e renovação de móveis, máquinas, equipamentos e muitas outras aplicações de pintura industrial que requerem um acabamento mate de secagem rápida.


PRODUTOS

7-350	*Selemix 1K Acabamento Mate*
NPxx	*Selemix NP*

Diluentes:

1-215	Diluente Nitro
1-205*	Diluente

SUBSTATOS E PREPARAÇÃO



Primadores/Superfícies Pintadas, enchimentos de poliuretano ou poliéster	Lixar à máquina com discos P320-400 e desengordurar
Primários Selemix 1K (7-810, 7-820, 3-080X):	Consultar a ficha técnica do primário relativamente ao tempo de aplicação de nova camada.
Aplicar apenas numa superfície limpa e seca com uma temperatura acima do ponto de orvalho para evitar a condensação. Em espaços confinados, assegure a ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.	

MISTURA

Misture muito bem a tinta antes da ativação e verifique a cor antes da utilização.






Funcionalidades	Convencional
Por peso: 7-350 Revestimento de acabamento 1-215/1-205 Diluente	1000 750-1000
Por volume: 7-350 Revestimento de acabamento 1-215/1-205 Diluente	1 1 — 1.4 (100 - 140%)
Viscosidade (a 20°C): Vida útil no frasco (a 20°C):	18-22 segs DIN4 Ilimitado

APLICAÇÃO





Funcionalidades	Convencional
Configuração da pistola de pintura: Pressão do ar: Pressão do fluido:	Ponta: Gravidade: 1.3-1.4mm Sucção: 1.6-1.8mm Alimentação de pressão: 0,85-1,2mm HVLP: 2 Bar Padrão: 2-3 Bar N/A
Número de camadas: Evaporação entre camadas:	2-3 10-15 mins
Secagem: Espessura da camada seca:	Secagem ao ar 35-45 mícrons

TEMPO DE SECAGEM



a 20°C

Sem pó:	10-15 mins
Sem toque:	30-40 mins
Sem fita:	40-50 mins
Manuseável:	12-16 horas
Solidificado:	Mínimo: 6 horas
Tempo de cobertura:	Máximo: 24 horas por si só, sem lixar
	Uma temperatura mais baixa ou uma espessura da película superior a 45 µm irá prolongar os tempos de secagem.

INFORMAÇÃO TECNICA

Com base em tinta misturada pronta a usar, incluindo diluente:	
COV (g/L):	678-692 g/L (dependendo da cor e da diluição)
Conteúdo sólido (peso):	29-37%
Conteúdo sólido (volume):	22-24%
Conteúdo solvente (peso):	63-71%
Densidade (pronto a usar)	0,88-1,06 Kg/L
Cobertura teórica:	5,6-6,0 m^2 /L a 40 mícrons DFT
Brilho:	Mate

TABELA DE EFEITOS DE BRILHO

7-350 e 7-360 podem ser combinados para obter níveis de brilho intermédios:

Produto	Mate	Semi-Mate	Semi-Brilho	Brilho
Acabamento nitroceluloso mate 7-350	800	500	300	-
Acabamento nitroceluloso brilhante 7-360	-	300	500	800
Corantes Selemix NPXX	200	200	200	200
Nível de Brilho (60 º)	**10-15%**	**25-35%**	**40-60%**	**85-95%**

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES

Código Selemix	Código Curto	Descrição	Contentor	
7-350/E4K	7-350	Acabamento Nitroceluloso Mate	4	Kg
7-350/E16K	7-350	Acabamento Nitroceluloso Mate	16	Kg
7-360/E4K	7-360	Acabamento Nitroceluloso Brilho	4	Kg
7-360/E16K	7-360	Acabamento Nitroceluloso Brilho	16	Kg
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Diluente	5	Lt
1.991.1205/E25*	1-205	Diluente isento de aromáticos	25	Lt

SAÚDE E SEGURANÇA

Para obter recomendações completas sobre saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de segurança do produto e as respectivas etiquetas.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE:

PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)

Rua Rosselló 5

08191 Rubí-Barcelona

Tel: 93 565 0798