FIȘĂ TEHNICĂ

Ianuarie 2025

SELEMIX® 1K VOPSEA CELULOZICĂ LUCIOASA 7-360

DESCRIEREA PRODUSULUI

Selemix 7-360 1K VOPSEA CELULOZICĂ LUCIOASA este un produs 1K care poate fi aplicat într-un singur strat pentru finisaje metalice. Oferă o urcare rapidă şi un aspect final lucios.

Este potrivit pentru vopsirea și renovarea instalațiilor și accesoriilor, utilajelor și echipamentelor, precum și pentru multe alte aplicații de vopsire industrială în care este necesar un finisaj lucios cu uscare rapidă

PRODUSE

7-360	*Selemix* 1K Vopsea celulozică lucios
NPxx	*Selemix* NP Pigmenti

Diluant:

1-215	Diluant Nitro
1-205	Diluant fără aromă

SUBSTRATURI ȘI PREGĂTIRE





Suprafață vopsită / Grunduri poliuretanice sau poliesterice	Șlefuiți cu mașina cu discuri P320-400 și degresați
Grunduri Selemix 1K (7-810, 7-820, 3-080X) :	Consultați fisa tehnică a grundului
Aplicați numai pe o suprafață curată și uscată cu o temperatură mai mare decât punctul de rouă pentru a evita condensarea. În spații închise, asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării	

MIXARE

Amestecați intens produsul și verificați culoarea înainte de utilizare

Caracteristici	Convențional
Pe Cantități: 7-360 1-215/1-205 Diluant	 1000 400 - 500
Pe Volume: 7-360 1-215/1-205 Diluant	 2 1 - 1.2 (50-60%)
Vâscozitate (la 20°C): Durata de viață a vasului (la 20°C):	18-22 secunde DIN4 Nelimitat

APLICARE

Caracteristici	Convențional
Setările pistolului Presiunea aerului: Presiunea fluidului:	Duză: Gravitație: 1.3-1.4mm Aspirație: 1.6-1.8mm Presiune de alimentare: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
Număr de straturi: Aerare între straturi:	2-3 10-15 minute
Uscare: Grosimea Film Uscat:	Uscați la aer 35-45 microni

TIMPI DE USCARE



la 20°C

La praf:	15-20 minute
La atingere:	30-40
La bandă adezivă:	4-8 ore
Manipulare:	40-50 minute
Uscare in profunzime:	12-16 ore
Timp de reacoperire:	Minim: 6 ore Maxim: 24 de ore de la sine, fără șlefuire
	Temperatură mai scăzută sau grosimea filmului mai mare de 45µm va prelungi timpul de uscare

DATE TEHNICE

Bazate pe produsul gata de aplicare, incluzand diluant:	
VOC (g/L):	693-709 g/L (în funcție de culoare și diluție)
Conținut de solide (greutate):	24-30 %
Conținut de solide (volum):	21-22 %
Conținut de solvent (greutate):	70-76 %
Densitatea (Gata de aplicare)	0,88-0,99 Kg/L
Consum teoretic:	5,1-5,6 m^2/L la 40 microni DFT
Luciu:	Luciu

CODURILE PRODUSULUI ȘI DESCRIEREA

Selemix Cod	Cod scurt	Descrierea produsului	Ambalaj	
7-360/E 4K	7-360	Rasina celulozica lucioasa 1K	4	Kg
7-360/E14K	7-360	Rasina celulozica lucioasa 1K	16	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Diluant Nitro	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Diluant Nitro	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Diluant fără aromatice	25	Lt

PROTECȚIA MUNCII

Consultaţi Fişa Tehnica de Securitate a Produsului pentru detalii legate de protecţia muncii şi recomandări de depozitare.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONALE

Informaţiile din prezenta Fişă tehnică au doar rol orientativ. Folosirea produsului în alte scopuri decât cele precizate se face pe riscul utilizatorului. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsul corespunde cu scopul în care este folosit. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea improprie a produsului (cu excepţia situaţiilor în care neglijenţa noastră a generat vătămarea sau decesul utilizatorului). Datele din prezenta Fişă tehnică se pot modifica fără notificare prealabilă, conform politicii noastre de îmbunătăţire continuă a produselor. Timpii de uscare precizaţi se referă la uscarea la 20°C.

Grosimea filmului, umiditatea şi temperatura din lucatie pot afecta durata de uscare.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI:

Serviciul clienți și grupul de vânzări Selemix
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, Anglia
Tel: 01449 771771

Logo-ul PPG și *SELEMIX* sunt mărci comerciale înregistrate, iar *logo-ul Hexagon* este o marcă comercială a PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Toate drepturile rezervate.