SELEMIX® MATES TABLE - Base Solvente

Data: maio de 2025

Os seguintes produtos Selemix podem ser misturados para obter acabamentos semi-mate e semi-brilhante:

4-0090 + 4-0015	Revestimentos transparentes Selemix (brilhante e mate)
7-350 + 7-360	Acabamentos celulósicos (brilhante e mate)
7-410 + 7-412	Acabamentos epoxídicos (brilhante e mate)
7-512 + 7-511	Acabamentos PU 2K (brilhante e mate)
7-610 + 7-611	Acabamentos de secagem rápida 1K (brilhante e mate)

MISTURA VERNIZ MATE 4-0090 + 4-0015

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Verniz mate 4-0015	100	95	85	-
Verniz brilhante 4-0090	-	5	15	100
Brilho (60º)	**10-20%**	**20-30%**	**40-50%**	**80-90%**
Revisão do TDS n:	**598**	**598**	**598**	**598**

MISTURA RESINA 7-350 + 7-360 Acabamentos celulósicos

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Resina de celulose Mate 7-350	800	500	300	-
Resina de celulose brilhante 7-360	-	300	500	800
Corantes Selemix NPXX	200	200	200	200
Brilho (60º)	**10-15%**	**25-35%**	**40-60%**	**85-95%**
Ver TDS n.º:	**518**	**518**	**518**	**519**

MISTURA RESINA 7-410 + 7-412 Acabamentos epóxi

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Resina epóxi mate 7-412	800	600	500	-
Resina epóxi brilhante 7-410	-	100	200	700
Corantes Selemix NPXX	200	300	300	300
Brilho (60º)				
Secagem ao ar em metal	**10-15%**	**40-50%**	**75-85%**	**>90%**
Secagem ao ar sobre primário	**15-20%**	**55-65%**	**75-85%**	**>90%**
Secagem em forno sobre metal	**20-25%**	**50-60%**	**80-90%**	**>90%**
Secagem no forno sobre primário	**25-30%**	**65-75%**	**80-90%**	**>90%**
Ver TDS n.º:	**522**	**522**	**522**	**520**

MISTURA RESINA 7-512 + 7-511 Acabamentos de poliuretano

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Resina mate PU 7-511	800	600	500	-
Resina PU brilhante 7-512	-	100	200	700
Corantes Selemix NPXX	200	300	300	300
Brilho (60º)				
Secagem ao ar	**5-10%**	**15-20%**	**50-55%**	**>90%**
Secagem em forno	**15-20%**	**25-30%**	**55-60%**	**>90%**
Ver TDS n.º:	**536**	**575**	**573**	**537**

MISTURA RESINA 7-610 + 7-611 Acabamentos sintéticos de secagem rápida

Produto	Mate	Semi-mate	Semi-brilho	Brilho
Resina mate de secagem rápida 7-611	72	60	50	-
Resina brilhante de secagem rápida 7-610	-	12	22	70
Corantes Selemix NPXX	25	25	25	25
Agente de blotting 6-530	3	3	3	5
Brilho (60º)	**10-20%**	**30-40%**	**45-55%**	**90-95%**
Ver TDS n.º:	**541**	**541**	**541**	**540**

Nota:
Todos os níveis de brilho/mate são medidos a 60 graus e referem-se a espessuras de película seca de 50 a 60 microns.

Os níveis de brilho são aproximados e podem variar consoante a cor, a aplicação e as condições de secagem.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança têm um carácter meramente indicativo. Qualquer pessoa que utilize o produto sem primeiro fazer mais perguntas sobre a estabilidade do produto para o fim a que se destina fá-lo-á por sua conta e risco e não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por quaisquer perdas ou danos (exceto morte ou ferimentos pessoais resultantes da nossa negligência) resultantes dessa utilização. As informações contidas nesta ficha estão sujeitas a alterações periódicas à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo do produto. Os tempos de secagem indicados são tempos médios a 20 ° C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da loja podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTAR
PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
Rua Rosselló 5
08191 Rubí-Barcelona
Tel: 93 565 0798

O logótipo *PPG* e *SELEMIX* são marcas comerciais registadas e o logótipo *Hexagon* é uma marca comercial da PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. Todos os direitos reservados.