TERMÉKISMERTETŐ

JANUÁR 2024

SELEMIX® 1K CELLULÓZ FÉNYES FEDŐLAKK 7-360

ATERMÉK LEÍRÁSA

A Selemix 7-360 egy 1K nitrocelluóz fényes fedőréteg, szolid színekhez és egy rétegű metal szinekhez.

Nagyon gyors száradású, fényes bevonat.

A 7-350 1K celluóz matt fedőfestékkel keverhető, melyel köztes fényességi szinteket lehet elérni..

Alkalmas berendezési tárgyak és szerelvények, gépek és berendezések festésére és felújítására, valamint számos más ipari festési célra, ahol gyorsan száradó fényes felületre van szükség

TERMÉKEK

7-360	*Selemix* 1K cellulóz fényes fedőreteg
NPxx	*Selemix* NP Tinterek

Hígítók:

1-215	Nitro hígító
1-205	Aromamentes hígító

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS





Alapozott / festett felületek PU vagy poliészter töltőanyagok	Gépi csiszolás P320-400 tárcsákkal és zsírtalanítás
Selemix 1K primerek (7-810, 7-820, 3-080X) :	Az újrafestési időt lásd a Primer TDS-ben.
Csak tiszta és száraz felületen, a harmatpont feletti hőmérsékleten alkalmazza, hogy elkerülje a a kondenzáció elkerülése érdekében. Zárt helyiségekben a felhordás és a szárítás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről	

KEVERÉS

Aktiválás előtt alaposan keverje össze a festéket, és használat előtt ellenőrizze a színt.

Jellemzők	Hagyományos
Súly szerint: 7-360 1-215/1-205 Hígító	 1000 400 - 500
Mennyiség szerint: 7-360 1-215/1-205 Hígító	 2 1 - 1.2 (50-60%)
Viszkozitás (20°C-on): Fazékidő (20°C-on):	18-22 másodperc DIN4 Korlátlan

FELHÍVÁS

Jellemzők	Hagyományos
A szórópisztoly beállítása: Légnyomás: Folyadéknyomás:	Fúvóka: Súly: 1.3-1.4mm Szívás: 1.6-1.8mm Nyomásos táplálás: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
A rétegek száma: Flash-off két réteg között:	2-3 10-15 perc
Szárítás: Száraz filmvastagság:	Légszárítás 35-45 mikron

SZÁRÍTÁSI IDŐK



20°C-on

Pormentes:	15-20 perc
Érinthető:	30-40
Maszkolható:	4-8 óra
Kezelhető:	40-50 perc
Keményre szárad:	12-16 óra
Újrafesthetőség:	Minimum: 6 óra Maximum: 24 óra önmagával, csiszolás nélkül.
	Alacsonyabb hőmérséklet vagy 45 µm-nél nagyobb filmvastagság meghosszabbítja a száradási időt

TECHNIKAI ADATOK

Felhasználásra kész kevert festék alapján beleértve a hígítót is:	
VOC (g/L):	693-709 g/l (színtől és hígítástól függően)
Szilárdanyag-tartalom (tömeg):	24-30 %
Szilárdanyag-tartalom (térfogat):	21-22 %
Oldószertartalom (tömeg):	70-76 %
Fajlagos tömeg (Felhasználásra kész)	0,88-0,99 kg/l
Elméleti kiadósság:	5,1-5,6 m^2/L 40 mikron DFT-nél
Fényesség:	Fényes

KEVERÉSI TÁBLÁZAT

A 7-350 és a 7-360 kombinálható, hogy középszintű fényességet biztosítson:

Termék	Matt	Semi-Matt	Félfényes	Fényes
Matt cellulóz kötőanyag 7-350	800	500	300	-
Fényes cellulóz kötőanyag 7-360	-	300	500	800
Selemix NPXX színező bázisok	200	200	200	200
Fényesség (60°)	**10-15%**	**25-35%**	**40-60%**	**85-95%**

TERMÉKKÓDOK ÉS LEÍRÁSOK

Selemix kód	Rövid kód	Termék leírása	Csomagméret	
7-360/E3.4K	7-360	1K cellulóz fényes	4	Kg
7-360/E13.6K	7-360	1K cellulóz fényes	16	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro hígító	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro hígító	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromamentes hígító	25	Lt

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Átfogó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi tanácsadásért kérjük, olvassa el a vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokat és termékcímkéket.

EZ A TERMÉK KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA KÉSZÜLT

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, FORDULJON A KÖVETKEZŐ CÍMHEZ:
Selemix ügyfélszolgálati és értékesítési csoport
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, Anglia
Tel: 01449 771771